

ProFoam – Profil TS

Profile opakowaniowe Thermafex®

W pełni nadające się do recyklingu elastyczne profile opakowaniowe wykonane z wysokiej jakości piany polietylenowej





Korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Pewne zabezpieczenie szklanych krawędzi
- Może być stosowany jako samodzielny ekskluzywny materiał opakowaniowy lub w połączeniu z kartonem lub folią

Zastosowanie

- Ochrona przednich szyb samochodowych
- Skuteczna ochrona krawędzi cienkich powierzchni, takich jak szkło, lustra czy poliestr
- Może być stosowany do oddzielania poszczególnych warstw w celu ochrony ich powierzchni



Budowa
Piana polietylenowa
elastyczny i trwały materiał izolujący




Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka	Wynik	Metoda testu
Właściwości fizyczne			
Gęstość	kg/m ³	26-31	-
Struktura	-	Drobne, zamknięte komórki	-
Kolor	-	Żółty	-
Zapach	-	Neutralny	-
Właściwości termiczne			
Max. temperatura stosowania	°C	+95	-
Rozpuszczalność			
W wodzie	-	Nierozpuszczalny	-
W rozpuszczalnikach organicznych	-	Nierozpuszczalny, częściowo rozpuszczalny, pęczniejący; w zależności od rodzaju rozpuszczalnika	-

Dostępność

- Produkt w kartonie: 205 x 60 x 40 cm (poz.1)
- Produkt zwijany w coil: 100 x 50 cm (poz.2)



Kod produktu	Typ produktu	Tolerancje						mb/karton [m]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [cm]	L [cm]	
5004-050000-020	TS 50	24.0-28.0	31.0-35.0	11.0-13.0	0.0-4.0	6.0-8.0	198-204	400
5004-050000-423	TS 50 coil	24.0-28.0	31.0-35.0	11.0-13.0	0.0-4.0	6.0-8.0	32500	325